

TERMO MEDIENOS RŪŠIAVIMAS

Termiškai apdorota (Thermo-D) pušis ir eglė – tai natūrali ilgaamžė ir stabili mediena, tinkama naudoti tiek horizontaliems, tiek vertikaliesiems paviršiams lauko sąlygomis. Apdorojant aukštoje temperatūroje (apie 212 °C), ženkliai pagerėja atsparumas puviniai, sumažėja drėgmės įgeriamumas ir padidėja matmenų stabilumas.

Tai puikus pasirinkimas ieškantiems ekonomiško, tačiau ilgaamžio ir tvaraus sprendimo fasadams, terasoms ar kitiems lauko darbams.

Mediena įgauna šiltą, sodriai rudą atspalvį, kuris laikui bėgant natūraliai pilkėja, jeigu nėra padengtas apsauginėmis priemonėmis.

TERMO MEDIENOS YPATUMAI

- ✓ Termo pušis geriau išlaiko mechaninį atsparumą, nes yra didesnio tankio nei eglė.
- ✓ Termo mediena nėra impregnuota, **tad rekomenduojama padengti ją apsauginiu sluoksniu su UV filtru** (nors tai nėra būtina, nes mediena ilgaamžė). Padengti gaminiai alyva ilgiau išlaiko spalvą, taip greitai nenupilkėja, veikiami saulės spindulių.
- ✓ **Montuoti tik ant gerai vėdinamo pagrindo**, naudojant nerūdijančio plieno tvirtinimo elementus.
- ✓ Stipriau apdorota termo mediena (Termo D klasės) praranda plastiškumą ir tampa trapesne, todėl iš jos nerekomenduojama statyti didelės apkrovas patiriančių konstrukcijų, nebent papildomai jas sutvirtinsite.
- ✓ Termo medienai tinkamos visos medienos padengimo medžiagos **išskyrus linų sėmenų aliejų** (šis skatina pelėsio atsiradimą).
- ✓ Veikiama oro sąlygų termo mediena dėl organinės kilmės nėra apsaugota nuo skylimų. Į mikroįtrūkimus patekęs vanduo, veikiamas temperatūros svyravimų, gali sąlygoti skylimus.
- ✓ Lauko sąlygomis ant medienos paviršiaus nusėda įvairios dulklės, žiedadulkės, o tai gali paskatinti paviršinio pelėsio susidarymą. Pavojaus jis termo medienai nekelia ir gali būti lengvai pašalinamas šarminiu medienos valikliu. Kartojantis problemai rekomenduojama termo medieną padengti alyva.
- ✓ Jei termomedienos apdaila sumontuota tiesiai virš balto fasado, veikiama liūtis, ji gali išskirti medienos dalelių, kurios atrodo kaip spalvos ištekėjimas.

Termo medienos terasoms bei fasadams rekomenduojama pasirinkti ir termo medienos karkasą, nes:

1. Paprasta impregnuota mediena greičiau sugeria drėgmę, deformuojasi, o tai veikia termo lentas.
2. Termo mediena yra stabili, tad ir dailylentos/terasas montuojant ant termo medienos karkaso yra išlaikomas vientisumas ir stabilumas
3. Aliuminio karkasas įtakotas oro sąlygų plečiasi arba traukiasi, o tai gali paveikti termo medienos lentas, dėl to atsiranda įtrūkimai

A RŪŠIES APRAŠYMAS

Mediena: pušis, eglė

Taikymas: terasai, lauko apkalimui

Drėgmė: 6%-8% mūsų sandėlyje

Rūšiavimas: vertinama šerdies pusė į viršų ir kraštai (rūšiavimas pagal tris puses)

Galimi matmenų nuokrypiai:

- Plotis: +/- 0,5mm
- Storis: +/- 0,5mm
- Ilgis: -10mm;+30mm
- Galima deformacija: 15mm/2m išsilenkimas ir 7mm/2m susisukimas

Pavieniai defektai vertinami atsižvelgiant į prekės visumą. Lentoje neleistinos pilnai iškritusios arba supuvusios šakos, bet gali pasitaikyti įskilusių (gali būti įskilę ir lentų galai).

Leidžiama natūrali spalvų variacija, didelis gyvų šakų skaičius, matoma medžio šerdies linija. Po sumontavimų matomos išdrožų dalys turi būti nepažeistos (pasislepiančioje išdrožos dalyje nuskylinimas toleruotinas). Lentų paviršius turi būti tolygus, gražios išvaizdos. Įprastai 8cm nuo lentos galo yra nerūšiuojami (tai negalioja lentoms su išdroža galuose).

AB RŪŠIES LENTOS - šioje kategorijoje gali pasitaikyti iki 30% B rūšies lentų.





ŠAKOSĖ PO VIENĄ ĮSKILIMĄ ARBA ĮTRŪKIMĄ



MAŽA IŠKRITUSI ŠAKELĖ ANT KRAŠTO



DEFEKTAI, KURIE PASISLEPIA SUMONTAVUS LENTAS



NEDIDELI PAVIRŠINIAI IŠTRUPĖJIMAI



B RŪŠIES APRAŠYMAS

Mediena: pušis, eglė

Taikymas: terasai, lauko apkalimui

Drėgmė: 6%-8% mūsų sandėlyje

Rūšiavimas: vertinama šerdies pusė į viršų ir kraštai (rūšiavimas pagal tris puses)

Galimi matmenų nuokrypiai:

- Plotis: +/- 0,5mm
- Storis: +/- 0,5mm
- Ilgis: -10mm;+30mm
- Galima deformacija: 15mm/2m išsilenkimas ir 7mm/2m susisukimas

B rūšyje neleidžiamos sulūžusios ar per visą ilgį suskilusios, įtrūkusios lentos. Lentoje gali pasitaikyti vienas ar keli didesni defektai (išpjovus defektus, pvz. nupjovus galus, šią rūšį galima paversti A rūšies lenta).

B RŪŠIES LENTŲ GEROJOJE PUSĖJE GALI PASITAIKYTI:



STIPRŪS ĮSKILIMAI



DALINAI PAŽEISTA BRIAUNA

C RŪŠIES APRAŠYMAS

C rūšiai priskiriamos lentos neatitinkančios **B** rūšies reikalavimų. Gali pasitaikyti didesni skylimai, labai daug iškritusių šakų ar kitų defektų.