

IPE TERASINIŲ LENTŲ PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

Skirta: Egzotinei medienai Ipe (Brazilijos riešutmedis)

Priemonės: Teknos RENSA Terrace valiklis + Osmo Decking Oil alyva

Tikslas: Apsaugoti itin tankią Ipe medieną nuo pilkėjimo, UV poveikio, paviršinio pelėsio, dėmių ir paviršiaus oksidacijos, išlaikyti natūralų estetinį vaizdą

1. VALYMAS – tik jei terasa turi nešvarumų, pelėsio ar patamsėjimų

Ipe – viena tvirčiausių pasaulyje medienos rūšių, turinti labai aukštą tankį ir natūralų atsparumą. Tačiau laikui bėgant net ir ši mediena:

- **Pilkėja veikiama UV;**
- Gali išskirti **taninus** (ypač pirmą sezoną);
- Praranda natūralų blizgesį, tampa matinė ar dėmėta.

Valiklį naudokite tik jei:

- Paviršius **oksiduotas**, nešvarus ar apaugęs žaliais mikroorganizmais;
- Pastebimi **pelėsio ar dumblių požymiai**;
- Norite pašalinti **senus alyvos likučius** ar išlyginti spalvą.

Kaip naudoti Teknos RENSA Terrace:

- **Skiedimo proporcija egzotinei medienai:** 1 dalis valiklio + 5 dalys vandens
- **Valymo eiga:**
 1. Užtepkite tirpalą ant Ipe paviršiaus šepetėliu, purkštuvu ar voleliu.
 2. Leiskite veikti 5–10 min., bet neleiskite išdžiūti.
 3. Nušveiskite švelniu šepetėliu.
 4. Kruopščiai nuskalaukite švariu vandeniu.
 5. Leiskite lentoms **visiškai išdžiūti 24–48 val.**

Našumas:

- 1 litras valiklio (praskiedus 1:5) → **40–60 m²**
-

2. ALYVAVIMAS – Osmo Decking Oil

Ipe dėl savo tankio **sunkiai įgeria alyvą**, todėl labai svarbu tepti tik ploną sluoksnį ir visada nuvalyti perteklių. Alyva padeda išlaikyti natūralų spalvos intensyvumą ir apsaugo nuo pilkėjimo.

Alyvavimo eiga:

1. Įsitikinkite, kad paviršius yra sausas ir švarus.
2. Užtepkite **labai ploną sluoksnį** alyvos teptuku ar mikropluošto šluoste.
3. Po 15 min. – **būtinai nuvalykite perteklių** (Ipe neįgeria perteklinės alyvos).
4. Leiskite džiuoti **24 val.** apsaugotoje aplinkoje.
5. Jei reikia – tepkite antrą ploną sluoksnį po 24 val.
6. Jei mediena alyvuota – prieš kiekvieną alyvavimą būtina švariai nuvalyti ir (jei reikia) pašalinti senos alyvos likučius.

3. OSMO ALYVŲ PASIRINKIMAS

Osmo alyva	Efektas	Rekomendacija
Bangkirai (006)	Tamsiai rudas tonas, artimas Ipe spalvai	Geriausiai tinka Ipe
Garapa (1272)	Šviesesnis tonas, gali kontrastuoti su Ipe	Jei norima šiek tiek pašviesinti
Skaidri (007)	Palieka natūralią spalvą, bet silpnesnė UV apsauga	Tik jei terasa pavėsyje

Rekomendacija:

Rekomenduojame naudoti **Bangkirai alyvą**, nes ji optimaliai dera su Ipe natūralia spalva ir gerai apsaugo nuo išblukimo. Skaidri alyva tinka minimalistams, bet ją reikės dažniau atnaujinti.

4. PRODUKTŲ KIEKIS (orientacinis)

Priemonė	Našumas
Teknos RENSA Terrace	1 litras valiklio (1:5) → 40–60 m² valymo
Osmo Decking Oil	1 litras → iki 20 m² vienu sluoksniu

Dėl Ipe mažo įgeriamumo dažniausiai užtenka **vieno sluoksnio**.

5. PRIEŽIŪROS RUTINA

- Alyvuoti paviršių kas **12–24 mėnesius**.
 - Pirmą sezoną gali atsirasti **taninų dėmių** – tai natūralu.
 - Reguliariai plauti vandeniu ir šepetėliu, ypač po žiemos ar pavasario.
 - Jei pastebėsite blukimą ar sausėjimą – atnaujinkite alyvą.
 - Apdorolote lentų galus „end sealer“ skysčiais, kad neskiltų, nes neapdorojus galimi įtrūkimai galuose.
 - **Nenaudokite druskos ar agresyvių cheminių tirpiklių žiemą.**
-

REZULTATAS

Tinkamai prižiūrėta lpe terasa:

- Išlaiko **natūralią, tolygią spalvą**;
- Yra apsaugota nuo **UV, drėgmės, purvo ir biologinių veiksnių**;
- Išlieka lygi, stabili ir estetiška daugelį metų.