

## YELLOW CUMARU TERASINIŲ LENTŲ PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

**Skirta:** Egzotinei medienai Yellow Cumaru

**Priemonės:** Teknos RENSA Terrace valiklis + Osmo Decking Oil alyva

**Tikslas:** Išlaikyti natūralų medienos grožį, apsaugoti paviršių nuo UV spindulių, drėgmės, paviršinio pelėsio bei nešvarumų

---

### 1. VALYMAS – tik jei terasa turi nešvarumų, pelėsio ar patamsėjimų

Yellow Cumaru – tanki, tvirta, šviesiai ruda mediena, jautri oksidacijai ir UV poveikiui. Jei paviršius pradėjo pilkėti, susikaupė nešvarumų ar atsirado pelėsio – rekomenduojama atlikti giluminį valymą.

**Valiklį naudoti tik esant šioms sąlygoms:**

- Terasos paviršius padengtas **dulkėmis, žiedadulkėmis, purvu;**
- Matomi **paviršinio pelėsio požymiai**, žalsvi dryžiai ar dėmės;
- Mediena prarado spalvą, **atsirado oksidacijos žymių;**
- Norima pašalinti **senus alyvos likučius.**

**Kaip naudoti Teknos RENSA Terrace:**

- **Skiedimo proporcija egzotinei medienai:** 1 dalis valiklio + 5 dalys vandens
- **Valymo eiga:**
  1. Užtepkite praskiestą tirpalą ant paviršiaus šepetėliu, purkštuvu ar teptuku.
  2. Leiskite veikti 5–10 minučių, tačiau **neleiskite išdžiūti.**
  3. Paviršių šveiskite švelniu šepėčiu.
  4. Kruopščiai nuskalaukite vandeniu.
  5. Leiskite terasai visiškai išdžiūti **24–48 valandoms.**

**Našumas:**

- 1 litras valiklio (praskiedus santykiu 1:5) → **40–60 m<sup>2</sup>**, priklausomai nuo paviršiaus būklės
- 

### 2. ALYVAVIMAS – Osmo Decking Oil

Yellow Cumaru natūrali spalva yra šviesiai auksinė, su švelniais rausvais ar gelsvais atspalviais. Alyvavimas padeda išlaikyti šią spalvą, sustiprina tekstūrą ir saugo nuo saulės, vandens bei aplinkos teršalų.

### Alyvavimo eiga:

1. Įsitikinkite, kad mediena visiškai sausa.
2. Užtepkite alyvą **plonu sluoksniu**, teptuku arba mikropluošto šluoste.
3. Po ~15 min. **nuvalykite perteklinę alyvą**.
4. Leiskite džiūti 24 val. apsaugotoje aplinkoje.
5. Jei reikia – tepkite **antrą labai ploną sluoksnį** kitą dieną.
6. Jei mediena alyvuota – prieš kiekvieną alyvavimą būtina švariai nuvalyti ir (jei reikia) pašalinti senos alyvos likučius.

### 3. OSMO ALYVŲ PASIRINKIMAS

Osmo alyva	Efektas	Rekomendacija
<b>Garapa (1272)</b>	Šiltas, šviesiai auksinis, artimas natūraliai spalvai	Geriausiai tinka Yellow Cumaru
<b>Skaidri (007)</b>	Išlaiko originalų atspalvį, bet silpna UV apsauga	Dažnesniam atnaujinimui
<b>Bangkirai (006)</b>	Sodrus rudas tonas, žymiai tamsesnis nei natūrali spalva	Tik jei norima tamsesnio efekto

#### Rekomendacija:

Rinkitės **Garapa alyvą**, jei norite išlaikyti natūralų šviesiai rudą/auksinį toną. Jei pageidaujate visiškai natūralaus vaizdo – galima naudoti Skaidrią alyvą, bet ją reikės dažniau atnaujinti.

### 4. PRODUKTŲ KIEKIS (orientacinis)

Priemonė	Našumas
<b>Teknos RENSA Terrace</b>	1 litras valiklio (1:5) → <b>40–60 m<sup>2</sup></b> valymo
<b>Osmo Decking Oil</b>	1 litras → iki <b>20 m<sup>2</sup></b> vienu sluoksniu

Rekomenduojami **1–2 sluoksniai** priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir pageidaujamos spalvos intensyvumo.

## 5. PRIEŽIŪROS RUTINA

- Alyvuokite paviršių **kas 12–24 mėnesius**.
- Reguliariai nuvalykite nešvarumus, ypač po žiedadulkių sezono ar lietingų periodų.
- Jei terasa pradeda **pilkėti ar netolygiai blukti** – tai ženklas, kad laikas atnaujinti alyvą.
- **Apdorokite galus „end sealer“ skysčiais**, kad mediena neskiltų, nes neapdorojus, galimi įtrūkimai galuose.
- Nenaudokite druskos ar agresyvių cheminių tirpiklių žiemą.