



Terasų aliejus

Atspalviai ir apsauga Jūsų terasai bet kokiomis oro sąlygomis



24 m²/l
1 sluoksniu

Pakuotės:
5 ml
0,125 l
0,75 l
2,5 l
25 l

PRODUKTO APRAŠYMAS

Aliejus terasoms, šilko blizgesio. Apdaila leidžia medienai kvėpuoti, todėl mažėja medienos brinkimo bei skilinėjimo tikimybė. Aliejumi padengta mediena tampa atspari drėgmei bei UV poveikiui. Lengva priežiūra - prieš peralyvavimą nebūtina paviršiaus šlifuoti, užtenka, kad jis būtų švariai nuvalytas. Paprastas ir tolygus padengimas. Danga lieka koreguotina visą darbo laiką. Išdžiūvęs paviršius yra saugus žmonėms, gyvūnams ir augalams (atsparus seilėms ir prakaitui pagal acc. DIN 53160, tinka vaikų žaislams pagal EN 71.3)

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Terasų aliejus tinka visoms medinėms lauko terasoms, lauko baldams ir kitoms konstrukcijoms iš medienos. Aliejumi galima dengti tiek paprastą tiek ir sunkiai įgeriančią egzotinę medieną bei termo medieną.

SUDĖTIS

Pagrindą sudaro natūralūs aliejai (saulėgrąžų, dagių, linų sėmenų), geležies oksido ir organiniai pigmentai, džiuvimą skatinančios medžiagos ir vandenį atstumiantys priedai.

Lakieji priedai: de aromatizuotas vaistpiritas (be benzeno).

Šis produktas atitinka ES reglamentus (2004/42/EC) dėl didžiausio leistino LOJ kiekio 500g/l (Cat. A/i (2010))

Detalesnė informacija prieinama atstovybėje

TECHNINIAI DUOMENYS

Santykinis tankis: 0.85-0.95 g/cm³;

Klumpumas: 30-60s DIN EN ISO 2431/3 mm, tūsus;

Aromatas: silpnas/lengvas, išdžiūvus - bekvapis;

Užsiliepsnojimo temperatūra: >60°C acc. to DIN EN ISO 2719

SAUGOJIMAS

Produktas gali būti laikomas penkerius metus ar ilgiau, jei pakuotė yra pilnai ir sandariai uždaryta. Jei produktas buvo užšalęs, jis atgaus savo savybes kambario temperatūroje po 24-36 valandų.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Mediena turi būti švari, sausa ir neužšalusi (drėgnumas neturi viršyti 20%).

Osmo terasų alyva yra paruošta naudoti, todėl nereikia jos skiesti. Prieš naudojimą būtina labai gerai išmaišyti mentele.

Gerai nuvalykite seną spalvą. Seni dažai ir lakas turi būti pilnai pašalinti. Rekomenduojama medieną šlifuoti dirbant su kauke nuo dulkių. Jei yra galimybė – aliejų denkite ant visų lentos pusių.

Šviežia mediena ir ypatingai kietmedis, turi būti išdžiovinti po sudėjimo (palikta lauke apytiksliai 6 savaitėms). Tokiu būdu mediena tampa geriau įgerianti ir pasisavina produktą efektyviau.

Galutinis rezultatas priklauso nuo medienos, todėl visada rekomenduojama pirmiau atlikti bandymus ir įsitikinti, ar gaunamas rezultatas tenkina.

Jei reikalinga papildoma apsauga nuo medienos mėlynavimo, puvinio ar vabzdžių, rekomenduojama medieną prieš alyvavimą nutepti su Osmo medienos impregnantu WR* iš visų pusių.



TAIKYMO METODAI

Plonai ir tolygiai tepkite ant švarios medienos pagal medienos raštą su Osmo natūralių šerių teptuku ir gerai išskirstykite. Norint greičiau padengti didesnius plotus rekomenduojame Osmo grindų šepetį 150 mm, kuris skirtas terasoms ir grindims, todėl leidžia jums dirbti ergonomiškiau. Leiskite džiūti apytiksiai 12 valandų esant gerai ventiliacijai. Išdžiūvus pirmam sluoksniui, denkite antrą sluoksnį. Atnaujinant, pakanka vieno sloksnio ant švaraus ir sauso paviršiaus.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Patartina įrankius valyti su Osmo Skiedikliu ir šepėčių valikliu (be aromatinių junginių) arba su vaitspiritu.

DŽIUVIMO LAIKAS

Apytiksliai 12 valandų (esant normalioms sąlygoms – 23°C/50% santykinei oro drėgmei). Žemesnė temperatūra ar didesnė oro drėgmė gali gerokai prailginti džiuvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją, kol paviršius džiūsta.

DENGIAMUMAS

1 litru galima padengti iki 24 m² vienu sluoksniu.

Produkto dengiamumas labai priklauso nuo medienos charakteristikų. Pateikta išeiga lygiam ir obliuotam paviršiui. Kitokie paviršiai gali įtakoti padengiamo ploto kiekį.

PASTABA

Osmo terasų alyva 007 yra skaidri, todėl suteikia ribotą apsaugą nuo UV spindulių (pilkėjimo).

Siekiant išvengti pilkėjimo intensyviai naudojamuose plotuose, juos reikia atnaujinti dažniau.

Jei pilkėjimo procesas jau prasidėjęs – atšviežinkite paviršių su Osmo medienos atnaujinimo geliu Power Gel.

Kai kurios medienos rūšys turi vandeningų išskyrų (sakai ir pan.), kurie gali išsiskirti medienai džiūstant.

DĖMESIO

Saugokite nuo vaikų. Neleiskite patekti į akis, ant odos ar drabužių. Gali sukelti alergines reakcijas. Jei reikalinga medikų apžiūra – turėkite su savimi pakuotę ar etiketę. Naudoti tik lauke ar gerai vėdinamose patalpose. Pakuotes/pakuočių turinį išmesti laikantis LR reglamentų. SVARBU: suteptus drabužius ir audinius nedelsiant išplaukite arba sudėkite į uždarą sandarų konteinerį (turi tendenciją savaime užsilepsnoti). Išdžiuvęs paviršius atitinka B2 kategoriją (normalus užsidegimas) pagal DIN4102 reglamentus. Esant reikalui suteikiame SDL (Saugos duomenų lapus).

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Išmeskite likusį produktą ir pakuotę, atsižvelgiant į vietos oficialias rekomendacijas (atliekų kodas 08 01 11). Tik visiškai ištuštintos skardinės gali būti perdirbamos.